





NOTA: cores indicativas, consulte o RAL da Ferreira & Américo.



MICROPERFURADO





DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

O perfil C76 da Ferreira & Américo foi especialmente desenhado para fachadas metálicas, definindo-se pelos 19 mm de altura da nervura, dotando este perfil de uma boa resistência. Produz-se em espessuras que vão de 0.40 mm a 1.00mm. A largura útil é de 1065 mm. Está disponível tanto em aço galvanizado como pré lacado, com uma ampla gama de cores, segundo catálogo da Ferreira & Américo.

ÂMBITO APLICAÇÃO							
COBERTURA SANDWICH	COBERTURA SANDWICH	COBERTURA DECK	COBERTURA SIMPLES	FACHADA SIMPLES	FACHADA SANDWICH	FACHADA SANDWICH	INTERIOR
Perfil Interior	Perfil Exterior	Perfil Base			Perfil Interior	Perfil Exterior	Tetos Falsos
👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
CARACTERÍSTICA	Valor	Unidades	Tolerância / Norma	
Canto de perfil (h)	19	mm	+/- 1,5	EN 508-1
Canto dos reforços	0	mm	+3/-1	EN 508-1
Passo de onda	76	mm	+/- 3,0	EN 508-1
Largura do cume e do vale	-	mm	+4/-1	EN 508-1
Largura útil (w)	1065	mm	(+/-0,1*h) e ≤ 15	EN 508-1
Comprimento do Perfil	L ≤ 3 000 L > 3 000	mm	+10/-5 +20/-5	EN 508-1

PRESTAÇÕES DO PERFIL				
CARACTERÍSTICA	Valor	Unidades	Tolerância / Norma	
Desvio da rectilinearidade	≤ toleranc.	mm	+/- 2 ml (máx 10)	EN 508-1
Desvio do brodo perfilado	≤ toleranc.	mm	≤ 0.005*w	EN 508-1
Desvio da sobreposição lateral	≤ toleranc.	mm	+/- 2s/500mm	EN 508-1
Tipo de Aço	S220GD a S320GD			EN 10346 ou EN 10292

Ref. Norma	Descrição
Em 508-1	Produtos para coberturas e revestimentos de chapa metálica. Especificação para os produtos autoportantes de aço. Parte 1 - Aço
Em 10346	Produtos planos de aço recobertos em contínuo por imersão a quente. Condições técnicas de fornecimento.
Em 14782	Chapas metálicas autoportantes para coberturas, revestimentos exteriores e divisórias interiores. Especificação do produto e requisitos.

**TABELA DE RESISTÊNCIA – Cargas admissíveis (Kg/m²) segundo distância entre apoios (m)**

1 Vão								Espessura
2.75	2.5	2.25	2	1.75	1.5	1.25	1	
			70	113	175	260	325	0.4
			82	125	187	272	427	0.5
		68	99	150	239	347	545	0.6
		79	115	175	283	416	653	0.7
	64	90	132	201	323	474	744	0.8
	80	113	165	251	404	590	927	1.0

2 Vãos								Espessura
2.75	2.5	2.25	2	1.75	1.5	1.25	1	
			70	113	175	260	325	0.4
	65	81	103	137	187	272	427	0.5
68	83	104	132	175	239	347	545	0.6
81	99	124	159	209	283	427	653	0.7
92	113	141	181	238	323	474	744	0.8
115	141	176	225	297	404	590	927	1.0

3 Vãos								Espessura
2.75	2.5	2.25	2	1.75	1.5	1.25	1	
	72	94	122	159	227	332	527	0.4
	80	102	130	172	235	341	535	0.5
71	96	131	167	220	301	435	683	0.6
82	112	156	200	263	360	521	818	0.7
94	128	178	228	300	411	594	932	0.8
124	160	222	284	373	511	740	1160	1.0